



SAUER-ROT eignet sich bestens für die Grundreinigung von Freibädern, da es auch stärkste Kalkablagerungen entfernt.

Die Anwendung erfolgt pur bis 1 : 6 mit Wasser verdünnt, wobei **SAUER-ROT** am besten mit einer Bürste an den Wänden aufgetragen wird und nach ca. einer halben bis einstündigen Einwirkungszeit mit viel Wasser abgewaschen wird; durch den Gehalt an waschaktiven Substanzen werden mit dem Kalk gleichzeitig auch Algen und Schmutzablagerungen entfernt. Für ein Becken mit 30 m³ Inhalt werden ca. 10 kg **SAUER-ROT** benötigt.

Für Alu-Bäder sowie Bäder aus Edelstahl ist **SAUER-ROT** nicht geeignet, jedoch für alle anderen Becken (Folien-, Polyester-, etc.) schon.

SAUER-ROT dient zur radikalen Entfernung von Kalkablagerungen (Wasser, Kessel-, Urinstein in WC Anlagen, etc.).

SAUER-ROT weist im Gegensatz zu anderen Säuren nur geringen Eigengeruch auf und entwickelt bei der Anwendung auch nur kaum merkbare Säuredämpfe.

SAUER-ROT enthält hochwirksame Korrosionssinhibitoren und greift daher die meisten gebräuchlichen Metalle (z.B. Eisen, Nickel, Chrom, Messing) praktisch nicht an.

Zink, Aluminium und Edelstahl werden von **SAUER-ROT** jedoch angegriffen bzw. verfärbt; auch säureempfindliche Oberflächen, wie Beton, Mörtel, Marmor, etc. können angegriffen.

SAUER-ROT ist reizend und muss daher mit Vorsicht gehandhabt werden (Gummihandschuhe und Augenschutz).

Allfällige Spritzer auf Haut und Kleider sofort mit viel Wasser abwaschen.

Sicherheitsdatenblatt „**SAUER-ROT**“ unbedingt beachten.

P5530/19012016

Dr. Ing. Franz Böhm
Ges.m.b.H.



Wasseraufbereitung - chem. Sanierungen

Betrieb und Verkauf: A-2325 Himberg, Industriestr. 21
Tel.: 02235/86266; Fax: 02235/86266-20;
Email: office@drboehm.at